

SINTOBOIS Mastic à bois Dur

SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Chêne	Boîte 190 gr	33500
	Boîte 550 gr	33501
	Boîte 1,040 kg	23502
	Bidon 3L	20506
	Fût 20L	20504
Chêne moyen	Boîte 190 gr	33510
	Boîte 550 gr	33511
	Boîte 1,040 kg	23512
	Fût 20L	20514
Sapin	Boîte 190 gr	33580
	Boîte 550 gr	33581
	Boîte 1,040 kg	23582
	Fût 20L	20584



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic bi-composants rigide pour réparer, restaurer, boucher, coller le bois et ses dérivés.
- Grande résistance mécanique permettant la reconstitution des angles, des arêtes vives, des pieds de chaise ou tables, charnières
- Grande facilité d'application.
- Forte résistance mécanique.
- Excellente adhérence sur bois.
- Applicable en intérieur et extérieur.
- Excellent garnissant.
- Possibilité de coffrage pour reconstituer un défaut important sans retrait.
- Prise rapide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teintes	Chêne-Chêne moyen-Sapin
Type de liant	Polyester
Durcisseur	Péroxyde de dibenzoyl
Densité	1,1
Point éclair	31°C
Temps de travail	4 minutes à 20°C pour 4% de durcisseur
Temps de séchage	12 à 15 minutes à 20°C pour 4% de durcisseur
Ponçable et recouvrable	20 à 25 minutes à 20°C pour 4% de durcisseur Grain P80 à sec
Température d'application	10 à 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.