

VERNIS AU TAMPON

DÉSIGNATION COMMERCIALE **VERNIS TAMPON ANGLAIS**

DÉFINITION

Vernis gomme laque à haut pouvoir garnissant.

NATURE DU PRODUIT

Gommes laques décirées et cireuses en solution de solvants volatils.

DILUANT

ALCOOL 95°.

DOMAINES D'UTILISATION

Vernissage traditionnel des meubles et objets anciens.

LE CONSEIL

A utiliser sans huile ni pierre ponce.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide ambré.
Facile d'application.
Séchage accéléré.
Densité : 0.93 Extrait sec : 30%.
Viscosité coupe AFNOR 4 (20°C) : 14±2 secondes.

APPLICATION

TAMPON (coton à mécher recouvert d'une toile de coton).
Travailler dans un atelier tempéré et sec (20°C).
Sur bois sec, propre et dépoussiéré. Imbiber un tampon de VERNIS TAMPON ANGLAIS en quantité suffisante pour qu'il soit humide, mais sans excès. Travailler la surface en exécutant des mouvements rotatoires et en forme de "8" pour déposer uniformément une pellicule de vernis. Ces mouvements seront plus étirés, dans le sens des fibres du bois, en fin de travail. En passant de multiples fois sur la surface à vernir, grâce à un séchage rapide, les pores seront bouchés en une seule étape. Laisser sécher 24 h, puis égrener légèrement à la laine d'acier n°000 et égaliser la surface avec un tampon imbibé de 4/5 de vernis et 1/5 d'alcool 95°. Après 24 h, on peut éclaircir avec un tampon d'alcool 95°, pour obtenir un poli maximum.
Surface couverte : 10 à 12 m²/l.

FINITIONS POSSIBLES

VERNIS À GLACER.

CONDITIONNEMENT

500 ml - 1 l - 5 l - 25 l.

 **Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.**