

Fiche Technique
TZL3471/00
FINITION ACRYLIQUE MATE TRANSPARENTE

DATE 27/03/15

Versions :	3 gloss
Domaine d'utilisation :	Cadres, panneaux, pièces tournées,
Méthode d'application :	Pistolet airmix.
Préparation :	En poids (kg)
Partie A	TZL3471/00 100
Partie B (Durcisseur)	THL3355/00 10 - 20
Diluant	XT4603 30 - 50

Caractéristiques Techniques

Extrait sec(%) :	17 ± 2
Densité (kg/l) :	0.91 ± 0.03
Viscosité livraison : (DIN 4 à 20°C)	75" ± 10"
Durée de vie en pot :	5 heures
Grammage recommandé :	Min. 80 – Max. 120
Temps de séchage (100 g/m ² à 20°C)	Hors poussière 10' – 15' Sec au toucher 20' – 30' Empilable 6 – 7 heures
Durée de vie (mois):	36 Après une longue période de stockage, il est impératif de bien mélanger avant utilisation afin d'homogénéiser le produit.

Le TZL3471/00 présente une résistance élevée à la rayure, une bonne tension et des propriétés de mouillabilité.

Il est particulièrement adapté aux applications nécessitant un effet naturel avec une résistance élevée au jaunissement.

Lors des conditions estivales il est recommandé d'utiliser le diluant DT0090/00 qui permet de réguler la mouillabilité et la vitesse de séchage du produit.

N.B. : LES DONNÉES FOURNIES SUR CETTE FICHE TECHNIQUE CORRESPONDENT À NOS CONNAISSANCES ET NOTRE EXPÉRIENCE. NOUS CONTRÔLONS NOS PRODUITS EN CE QUI CONCERNE LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DANS LES LIMITES DE TOLÉRANCE SPÉCIFIÉES SUR NOS FICHES TECHNIQUES. LE CLIENT EST RESPONSABLE DU RÉSULTAT FINAL OBTENU. IL DOIT AINSI S'ASSURER QUE LES PRODUITS SONT BIEN PRÉVUS POUR UNE APPLICATION SUR SON SUPPORT ET QU'ILS RÉPONDENT AUX EXIGENCES EN TERME DE PERFORMANCES. D'AUTRE PART, L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER QUE LES PRODUITS MIS EN ŒUVRE CORRESPONDENT BIEN À SES BESOINS EN TERME DE SYSTÈME D'APPLICATION ET QU'ILS SONT UTILISÉS EN RESPECTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES OPÉRATEURS.

ATTENTION : LA VISCOSITÉ DE CERTAINS PRODUITS THIXOTROPIQUE PEUT DIFFÉRER DE LA VISCOSITÉ INDICUÉE SUR LA FICHE TECHNIQUE. CES DIFFÉRENCES DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ACCEPTABLES DANS UNE FOURCHETTE DE 30% MAXIMUM.